

RODIM マスキングフィルム 6m × 150m

作成日: 2017 年 10 月

マスキング



保管について

保存期間は納品日から12か月です。保管エリアの温度は20°Cを基準として±10° C以内に保ち、相対湿度は30～90%として、必ず閉め切った室内で紫外線に当たらないように保管してください。

提供製品:

製品番号	製品名
45128992	RODIM マスキングフィルム 6m × 150m

対応製品:

製品番号	製品名
45130436	RODIM マスキングフィルム用ディスペンサー

梱包形態:

1巻	6m x 150m 11μm
----	----------------

特性:

特性	数値 & 測定単位	測定方法
密度	0,95 g / cm ³	DIN EN 1183
厚み	11 μm	GPA (Thickness Profile)
引張強度 縦方向	70 N / mm ²	ASTM D 882
引張強度 横方向	28 N / mm ²	ASTM D 882
破断伸び 縦方向	422 %	ASTM D 882
破断伸び 横方向	893 %	ASTM D 882
突刺し強度	3,45 g / μm	ASTM 1709-91
サイズ	6m x 150m	

本テクニカルデータシートに含まれる情報は、当社のこれまでの知識に基づいています。上記に記載の基準は平均値であり、特殊な特性を保証するものではありません。本シートの内容は工場出荷時状態の製品にのみ適用され、出荷後の改造や処理によって変更が加えられたものには適用されません。